



VILTLIJM

- ZEER EMISSIEARM
- EMICODE EC 1 PLUS
- NIET BRANDBAAR
- KRACHTIG GENOEG OM HOGE SPANNINGEN TE VERDRAGEN
- HOGE AANVANGSKLEEFKRACHT
- VERBRUIK ca 200g/m²
- EENZIJDIG VERLIJMEN
- KOEL EN DROOG BEWAREN, GOED AFGESLOTEN BIJ KAMERTEMPERATUUR TUSSEN 15 - 30 °C
- IN ONAANGEBROKEN VERPAKKING CA 12 MAANDEN HOUDBAAR

TOEPASSING

Voor het verlijmen van wolvlit van Viltopdemuur.nl op wanden en plafonds.

VOORBEHANDELING

De ondergrond dient schoon, blijvend droog, vet-, vuil- en stofvrij te zijn. Sterk zuigende ondergronden, zoals bv. stucwerk en gipsplaten, voorstrijken met een primer met behulp van een vachtroller of verfspuiten.

VERWERKINGSCONDITIES

Zowel 24 uur vóór, tijdens als 24 uur ná het lijmen

- omgevingstemperatuur 18 - 23 °C
- wandtemperatuur 15 - 23 °C
- relatieve luchtvochtigheid 40 - 80%

VERWERKINGSADVIES

De ondergrond met de ingesloten structuurroller inrollen met viltlijm. Het vilt direct in de natte lijm aanbrengen. De lijm mag niet glazig worden of indrogen voor plaatsing. Eventueel kunt u het vilt positioneren. Na plaatsing het vilt aanrollen met bijvoorbeeld een massief rubberen aandrukroller.

ALGEMEEN

Verse lijmvlakken direct met schoon water verwijderen, indien nodig deppen met microvezeldoek. Maak gereedschappen onmiddellijk na gebruik schoon met water.

BEHANDELING WOLVILT

De rollen wolvlit dienen uitgepakt te acclimatiseren onder de aangegeven omstandigheden, bij voorkeur minstens 24 uur.

NAADAFWERKING

Vilt in 2mm dikte dubbel doorsnijden. Vilt vanaf 3mm dikte stotend plaatsen.

